

Plnenie NAF 501 a TP 50/50 – dodávka do sila

Pri vyfukovaní oboch produktov zo silážneho vozíku a odporúča nasledovný postup:

Príprava:

- Konkrétne silo musí byť kompletne prázdne, suché a vybavené ventilačným zariadením.
- Prípadné odprašovanie nesmie byť podávané do sila (spekanie zrn!).

Plnenie:

- umiestniť kotol
- kotol uviesť pod tlak (čo najnižší – cca 0,8 bar)
- pripojiť dúchanie (max. 0,8 bar)
- materiálový posúvač (ventil) otvoriť na 1/3 až maximálne 1/2
- teplota stlačeného vzduchu nesmie prekročiť max. 25°C.
- vyfukovanie cca 20 ton trvá zhruba dve hodiny.

Dopĺňanie:

Pred uložením novej dodávky do sila by mala byť predchádzajúca dodávka vo veľkom rozsahu spotrebovaná (lisovanie!).

Dôležité pokyny pri používaní trinidadského prírodného asfaltu

Beständige Qualität = trvalá kvalita

Umweltfreundliches Naturprodukt = prírodný produkt bez dopadu na životné prostredie

Bedarfsgerechte Lieferform = spôsob dodávania podľa potrieb zákazníka

Taktovací sled pri miešaní

Trinidadský prírodný asfalt spôsobuje zreteľné vylepšenie kvality asfaltu. Aby sa tento účinok mohol optimálne rozvíjať, musíme pri výrobe zmesi dodržiavať niektoré pokyny.

- TE-Z, NAF 501 resp. TP 50/50 nepotrebujú **miešanie za sucha**.
- TE-Z, NAF 501 resp. TP 50/50 preto pridávame **bezprostredne pred začiatkom** dávkovania bitúmenu.
- miešanie za sucha medzi pridaním TE-Z, NAF 501 resp. TP 50/50 a začiatkom dávkovania bitúmenu **by malo byť čo najkratšie**.
- normálnu dobu miešania za mokra treba **predĺžiť najmenej o 12 sekúnd**.

Týmto zaručíme optimálne premiešanie ďalších komponentov zmesi. Rovnomerné rozdeľovanie vlákien obsiahnutých vo NAF 501 sa tiež zabezpečí až pri predĺženom miešaní za mokra.

Servis

Spoliehame sa na vašu aktívnu podporu pri realizácii týchto pokynov odvodených od praktických skúseností a rozsiahleho testovania produktov a želáme vám a vašim zákazníkom veľa úspechov pri výrobe kvalitných zmesí s podielom prírodného asfaltu.

Uskladnenie

Ani pri dlhšom uskladnení nenastáva zmena kvalitatívnych vlastností trinidadského prírodného asfaltu. Aby bolo dávkovanie na vašej miešačke čo najjednoduchšie, dodáva sa trinidadský prírodný asfalt ako granulát TE-Z a NAF 501 resp. ako prášok TP 50/50. Pri predĺžení doby skladovania sa k produktom primiešava separačný prostriedok. Ak chcete schopnosti uskladnenia v plnej miere využiť, konajte podľa nasledovných pokynov:

Etiketa

Všetky produkty sú označené pribalenou etiketou. Na nej je zaznamenaný typ produktu a jeho váha. Okrem toho je vrecové balenie farebne označené.

Kvalita

Výroba všetkých produktov z prírodného asfaltu Trinidad je certifikovaná podľa nového štandardu EN ISO 9001 : 2000. Naše produkty týmto podliehajú pravidelne kontrolám odberateľov.